

تاریخ :

۲۷ تیر

۱۴۰۵

تخته چندلایه (Plywood) خام با چسب بین لایه ای ضد رطوبت (INT)

جنس چوب: birch - طوس (غان)

چسب بین لایه ها - اوره فرمالدئید Urea-formaldehyde

ابعاد ۱۵۲۵*۱۵۲۵

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (2/2)	CP/CP (3/3)	CP/C (3/4)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۳۰	۱۳	-	۱۱۲۵۰	۱۱۱۵۰
۲۷	۱۴	-	۱۰۱۳۰	۱۰۰۳۰
۲۴	۱۶	-	۹۰۰۰	۸۹۲۰
۲۱	۱۹	-	-	-
۱۸	۲۲	۶۸۱۰	۶۶۷۰	۶۵۹۰
۱۷	۲۳	-	۶۴۰۰	۶۳۲۰
۱۵.۹	۲۵	-	-	۵۹۰۰
۱۵	۲۶	-	۵۵۷۰	۵۴۹۰
۱۲	۳۳	-	۴۵۰۰	۴۴۲۰
۱۱	۳۶	-	۴۱۳۰	۴۰۵۰
۹	۴۴	-	۳۶۱۰	۳۵۵۰
۶	۶۵	-	۲۴۸۰	۲۴۲۰
۴	۱۰۰	-	۱۷۰۰	۱۶۶۰
۳	۱۳۰	-	۱۴۶۰	۱۴۲۰

ابعاد ۳۰۵۰*۱۵۲۵

ضخامت (میلیمتر)	تعداد در پالت (ورق)	درجه بندی سطح لایه رویه و زیرین		
		BB/BB (2/2)	CP/CP (3/3)	CP/C (3/4)
		دوطرف صاف		گره دار/صاف
۱۸	۲۲	-	۱۵۲۰۰	۱۵۱۰۰
۱۵	۲۶	-	۱۳۲۰۰	۱۳۱۰۰
۱۲	۳۳	-	۱۱۰۹۰	۱۰۹۹۰
۹	۴۴	-	۱۰۳۴۰	۱۰۲۶۰
۶	۶۵	-	۷۸۲۰	۷۷۴۰

درجه بندی سطح تخته چندلایه خام			توضیحات:
4 (C)	3 (CP)	2 (BB)	
☐	☒	☒	پانچ
☒	☒	☐	گره توپر
☒	☐	☐	گره توخالی
☒	☒	☒	گره ریز توپر
☒	☒	☐	گره ریز توخالی

پانچ : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند و به صورت بیضی یا پنجه پلنگی پر شده (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توپر : گره های چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند . و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره توخالی : گره های چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند . و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر بیش از ۳ سانتیمتر)

گره ریز توپر : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری نریخته باشند . و ظاهر گره طبیعی چوب را دارند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)

گره ریز توخالی : گره های ریز چوب که در زمان لایه گیری ریخته باشند و به صورت دست نخورده و سوراخ به عمق لایه رویه هستند (قطر حدودا نیم سانتیمتر)



جهت ارتباط با ما
۰۲۱-۶۸۱۱۰
۰۲۱-۶۸۱۲۰۰۰۰

آدرس دفتر مرکزی : تهران - کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج (فتح) - ابتدای جاده شهریار - شهرک صنعتی گلگون - جنب درب خروج - ساختمان مینیاتور
آدرس انبار : تهران - جاده تهران شهریار - خیابان شهید حسینی کلهر - داخل کشت و صنعت شهریار